



Epoli, Espumas de Polietileno, SA

Epoli (Czechia), s.r.o

Ficha Técnica *Hoja Técnica* *Fiche Technique*

PACTPOL FORCE



DESCRIÇÃO *DESCRIPCIÓN* *DESCRIPTION*

Folha em espuma de polietileno expandido, de célula fechada, produzido por processos ecológicos, sem utilização de fluorcarbonetos (CFC's) e 100% reciclável.

Espuma de alta densidade para superior desempenho mecânico. Durabilidade acrescida e amplo universo de aplicações.

Rollo en espuma de polietileno expandido, de celda cerrada, producida a través de procesos ecológicos, sin utilización de fluorcarbonatos (CFC's) y 100% reciclable.

Espuma de alta densidade para un desempeño mecânico superior. Más durabilidad y amplio universo de aplicaciones.

Feuille en mousse de polyéthylène expansé, à cellules fermées, produit par des processus écologiques, sans l'utilisation de fluorcarbones (CFC's) et 100% recyclable.

Mousse de polyéthylène en haute densité pour une supérieur performance mécanique. Plus grande durabilité et plus grand domaine d'applications.

COMPOSIÇÃO *COMPOSICIÓN* *COMPOSITION*

Polietileno de baixa densidade (PEBD) *Polietileno de baja densidad (PEBD)* *Polyéthylène basse densité (PEBD)*

CARACTERÍSTICAS *CARACTERÍSTICAS* *CARACTÉRISTIQUES*

ESPESSURA ESPESOR / ÉPAISSEUR (mm)		LARGURA ANCHO / LARGEUR (m)		COMPRIMENTO LARGO / LONGUEUR (m)		DENSIDADE DENSIDAD / DENSITÉ (Kg/m ³)		
	Tolerância Tolerancia Tolérance		Tolerância Tolerancia Tolérance		Tolerância Tolerancia Tolérance		Tolerância Tolerancia Tolérance	
2	± 10%	1,2	- 2cm + 5cm	50	125	± 2,5%	40	± 3
3				30	90			
5				20	50			

Cor standard *Color estándar* *Couleur standard* Cinza *Gris* *Gris*

Opções *Opciones* *Options*

Revestimento com filme PEAD, PEBD, PP, Alumínio, bi-adesivo (permanente ou removível)

Revestimiento con filme PEAD, PEBD, PP, Aluminio, bi-adhesivo (permanente o removable)

Mousse thermolaminée avec film PEAD, PEBD, PP, Aluminium, bi-adhésif (permanent ou repositionnable)

Evitar armazenar a espuma de polietileno sob ação de sol direto ou fontes de calor.

Evitar almacenar la espuma de polietileno en contacto directo con la luz solar o fuentes de calor.

Éviter stocker la mousse de polyéthylène sous action du soleil direct ou sources de chaleur.

A Epoli não garante a tonalidade de cor da espuma de polietileno. Esta característica não afeta a qualidade do produto nem a sua utilização final.

A Epoli no garantiza la tonalidad del color de la espuma de polietileno. Esa característica no afecta la calidad del producto ni su utilización final.

Époli ne garantit pas la tonalité de couleur de la mousse de polyéthylène. Cette caractéristique n'affecte pas la qualité du produit ni son utilisation finale.

PCTPFR/04 – pt/es/fr
10/15