Collection XL

Pavimento Rígido **1535**x**228**x**6.5**mm

Uso Comercial Classe **0.70**mm - Inclui Underlay **1.5**mm **IXPE**

Ficha Técnica

Pavimento Compósito SPC (Rígido)

Dimensões	1535mm(comprimento) x 228mm(largura) x 6.5mm (espessura 5 SPC+1.5mm IXPE) e classe de **Resistência 0.7mm Classe 34/43**
Embalagem	6 réguas por caixa(2.10m2) / 52 cx/Palete (109.20m2) 23kg/cx

1

Testes	Standard	Peças testadas		Validado?
Comprimento	1535± 1mm	20pcs	**1535**	**Sim**
Largura	228± 0.15mm	20pcs	**227.97- 228.10**	**Sim**
Espessura	5± 0.20mm	20pcs	**4.97- 5.10**	**Sim**
Diferença Altura	Ha≤ 0.10mm/Hmax≤ 0.15mm	8pcs	**0**	**Sim**
Diferença na Junta	Oa≤ 0.10mm /Omax≤ 0.15mm	8Pcs	**0**	**Sim**

2 Inspeções de embalagens

Testes	Standard	Peças testadas		Validado?
Correspondência de cores	De acordo com a amostra	20pcs	**NA**	NA
	Igual ao Ultimo Lote	20pcs	**NA**	NA
Relevo	De acordo com a amostra	20pcs	**NA**	NA
Brilho	6- 8 degree	20pcs	**6.5- 8**	**Sim**
Defeitos Visuais	De acordo com a amostra de defeitos	125pcs	**1pcs**	**Sim**

3 Inspeções de embalagens

Testes	Standard	Peças testadas	Resultados do Teste	Validado?
Paletização	Regras Acordadas	5pcs	**PASS**	**Sim**
Palete	Regras Acordadas	5pcs	**PASS**	**Sim**
Caixa e Folheto	Regras Acordadas	20pcs	**PASS**	**Sim**
Inserções	Regras Acordadas	5pcs	**NA**	**NA**

4 Testes

Testes	Standard	Peças testadas	Resultados do Teste	Validado?
Abrasão	≥ 4000Cycles(0.7mm Wear Layer)	1pcs	**≥4400**	**Sim**
Densidade	1.95- 2.15 g/CM³	3pcs	**2.09**	**Sim**
Estabilidade Dimensional	Ave≤ 0.10% Max≤ 0.15%	3pcs	**Ave= 0.08%**	**Sim**
Dureza	≥ 65 HD	3pcs	**78**	**Sim**
Peel Resisteance	≥ 50N/50mm	3pcs	**75**	**Sim**

Collection XL

Pavimento Rígido **1535**x**228**x**6.5**mm

Uso Comercial Classe **0.70**mm - Inclui Underlay **1.5**mm **IXPE**

Ficha Técnica

5 Testes Laboratório

Pavimento Compósito SPC (Rígido)

Dados Técnicos	Resultado	Norma	Testado por
Castor Chair Test	Nenhum dano foi encontrado após o teste	(EN 425:2002) 23999:2012	SGS
Anti-derrapante	α: 11.0° Avaliação: R10	DIN 51130:2014-02	SGS
Reação ao fogo	B_{fl}-s1Fumaça ⩽ 750% minutes	EN 13501-1: 2007 + A1: 2009	Intertek
Emissão de Formaldeído	Class E1 Não detectado (＜MDL); MDL = 0.080mg/m_3	EN 717-1: 2004	SGS
Absorção de Água	0.16%	ISO 62:2008 Method 1	SGS
Resistência de Bactérias	0; Nenhum crescimento aparente sob o microscópio	ISO 846: 1997	Intertek
Todos os testes SVHC (174 items) relativos ao REACH	Não detectado (Menor que RL) RL = Reporting Limit RL(%) = 0.0050	(EC) No 1907/2006	SGS
Conteúdo do PCP	Não detectado (＜MDL) MDL = 0.5 mg/kg	EN14014:2004	SGS
Conteúdo do Chumbo (Pb)	Não detectado (＜MDL) MDL = 0.002%	CPSC-CH-E1002-08.3	SGS
Alteração de cor à Luz artificial	Grade 6	ISO 105-B02:2014	Intertek
Compostos Orgânicos Voláteis (VOC)	Não detectado	ASTM D5116-10	Intertek
Dimensional Stability & Curling	Ondulação = 0mm Mudança Dimensional: Paralelo 0.7‰; Perpendicular 0.3‰	EN ISO 23999: 2012	SGS
Análise Elementos Tóxicos	Não detectado (Menos que o limite de detecção 5mg/kg)	EN 71-3:1994 + A1:2000/AC:2002	Intertek
Resistência Térmica	0.086 (m_2K)/W	EN 12667: 2001	Intertek
Carga Estática	1,000 Lbs	ASTM F970	Intertek
Resistência à Limpeza	Nenhuma mudança visível após 10 minutos (com acetona, café, H2O2, graxa de sapatos)	EN 438-2:2005	Intertek
Resistência à abrasão	passar	ASTM D3384	EPH
Classe Transmissão de Som de Impacto	STC53	ASTM E2179-2003 (R2016)	Intertek
Classe de Isolamento de Impacto	IIC56	ASTM E492-09	Intertek
Melhoria Ponderada do Isolamento Sonoro do Impacto	ΔLn,w = 22dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek
Nível de Pressão Normalizado ImpactSound Ponderado	Ln,w = 51dB; C_I=1dB	ISO 10140-3-2010 + A1-2015	Intertek

FÁCIL INSTALAÇÃO · SUSTENTÁVEL · SAÚDE & SEGURANÇA · ANTIBACTERIANO · SENSAÇÃO °C QUENTE · ISOLAMENTO ACÚSTICO

GREENGUARD GOLD · floor score · 15 ANOS GARANTIA USO DOMÉSTICO

23 · 34 · 43 · EN 14041:2004 · DOP:001-521 · EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+